



## دستورالعمل مصرف رنگ میانی های بیلد آلکیدی

### Parsialkyd 2922

- رنگ 2922 میانی آلکیدی میباشد که در سیستم های حفاظتی به عنوان یک رنگ High Build استفاده میگردد. توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد :
- در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد نباشد .
  - در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
  - در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
  - سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت ، چربی و گرد و غبار زدوده شده باشد. جهت زدودن گرد و غبار به هیچ عنوان از آب و مواد شوینده استفاده نگردد. در این حالت استفاده از باد جهت زدودن گرد و غبار کفایت میکند.
  - قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از تینر T - 212 به میزان ۱۰-۲۰٪ وزنی بسته به روش اجرا و ضخامت مورد نظر رنگ استفاده نمائید .
  - میانی 2922 یک رنگ High Solid میباشد ، بنابراین در صورت مصرف میزان تینر کافی و دستگاه پاشش مناسب دستیابی به ضخامت مورد نظر در یکبار اعمال به راحتی امکانپذیر است.
  - ضخامت لایه میانی باید حداقل ۵۰ میکرون باشد .
  - زمان اجرای لایه بعدی بر روی این رنگ دردمای ۲۰ درجه سانتیگراد، برابر با ۲۴ ساعت می باشد.

**توجه : جهت انجام تست چسبندگی بر روی سیستم رنگ های آلکیدی حداقل زمان لازم ۱۰ روز پس از اعمال لایه رویه میباشد.**