



دستور مصرف فیلر / بتونه اپوکسی بدون حلال

Parsiseal 460PT1

Parsiseal -460PT1 یک نوع بتونه پر کننده بدون حلال قابل اعمال بر روی سطوح بتنی و سیمانی میباشد.

توصیه میگردد در هنگام مصرف این بتونه موارد زیر به درستی رعایت شود.

۱- سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل گرد و غبار، چربی و روغن و عواملی که باعث عدم چسبندگی رنگ به سطح گردد عاری شود.

۲- نسبت اختلاط با هاردنر، ۲۰٪ وزنی میباشد.

(در بسته بندی ارائه شده نسبت اجزاء رعایت شده است.)

۳- قبل از مصرف جزء ۱ و ۲ را به صورت مجزا با همزدن مناسب میکس نموده سپس جزء ۲ را به جزء ۱ اضافه کرده و بطور یکنواخت و همگن کاملاً دو جزء را مخلوط نمائید.

۴- لازم به ذکر است از آنجائیکه Pot Life این مخلوط ۱ ساعت در دمای ۲۰ °C میباشد، از مخلوط کردن مقدار زیاد خودداری کنید. بتونه را به مقداری که لازم دارید مخلوط نمائید.

۵- جهت اعمال از کاردک و لیسه میتوان استفاده کرد.

۶- از اضافه کردن تینر به بتونه جدا خودداری کنید.

۷- مصرف تینر اپوکسی صرفاً برای شستشوی لوازم اعمال مجاز است.

۸- در هنگام استفاده نکات ایمنی را کاملاً رعایت فرمائید. در زمان آماده سازی از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.