



دستور مصرف رنگ میانی آلکیدی نقره ای

Parsialkyd 2992P

رنگ 2992P میانی آلکیدی نیمه براق میباشد. توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد :

- در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد نباشد .
- در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
- سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت ، چربی و گرد و غبار زدوده شده باشد. جهت زدودن گرد و غبار به هیچ عنوان از آب و مواد شوینده استفاده نگردد. در این حالت استفاده از باد جهت زدودن گرد و غبار کفایت میکند.
- قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملاً مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. از آنجا که تمایل به ته نشینی در رنگ های آلومینیومی زیاد است حین اعمال رنگ بایستی رنگ به طور مداوم میکس شود. جهت رقیق سازی از تینر T - 212 یا T - 209 به میزان ۲۰-۱۰٪ وزنی رنگ استفاده نمائید .
- ضخامت لایه میانی باید حداقل ۵۰ میکرون باشد .

***** فیلتر دستگاه ایرلس قبل از شروع به رنگ آمیزی برداشته شود در غیر این صورت احتمال تجمع فلیک آلومینیوم در پشت آن می تواند موجب اختلال در رنگ آمیزی گردد.**

***** از آنجاییکه اعمال رنگهای نقره ای علاوه بر استفاده از کمپرسور و دستگاههای پاشش متناسب ، نیازمند مهارت و تجربه کافی نقاش می باشد، پیشنهاد می گردد با توجه به گرانی رنگ مذکور حتماً اجرا توسط نقاشی که قبلاً سابقه اعمال این رنگها را داشته است صورت گیرد.**

توجه : جهت انجام تست چسبندگی بر روی سیستم رنگ های آلکیدی حداقل زمان لازم ۸ روز پس از اعمال لایه رویه میباشد.