



دستور مصرف رنگ رویه آلکیدی

Parsialkyd 2932

رنگ 2932 یک رنگ رویه آلکیدی می باشد که در سیستم های حفاظتی بر روی سازه های فلزی و مخازن استفاده می گردد.

توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد :

- در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد نباشد .
- در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
- سطح زیر کار باید از هر گونه آلودگی شامل رطوبت ، چربی و گرد و غبار زدوده شده باشد. جهت زدودن گرد و غبار به هیچ عنوان از آب و مواد شوینده استفاده نگردد. در این حالت استفاده از باد جهت زدودن گرد و غبار کفایت میکند.
- قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از تینر T - 212 به میزان ۱۰-۲۰٪ وزنی بسته به روش اجرا و ضخامت مورد نظر رنگ استفاده نمائید .
- رنگ رویه 2932 یک رنگ حفاظتی میباشد ، بنابراین در صورت مصرف میزان تینر کافی و دستگاه پاشش مناسب دستیابی به ضخامت مورد نظر به راحتی امکان پذیر است.
- ضخامت لایه رنگ رویه بین ۱۰۰-۵۰ میکرون بر راحتی در یک یا دوبار پاشش به دست می آید .
- زمان اجرای لایه بعدی بر روی این رنگ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، برابر با ۲۴ ساعت می باشد.

توجه : جهت انجام تست چسبندگی بر روی سیستم رنگ های آلکیدی حداقل زمان لازم ۱۰-۱۲ روز پس از اعمال لایه رویه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد میباشد.