



دستور مصرف رنگ رویه آلکیدی براق

Parsialkyd 2939G

رنگ 2939G رویه آلکیدی براق میباشد. توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد:

- ۱ - در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد نباشد .
- ۲ - در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳ - در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
- ۴ - سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت ، چربی و گرد و غبار زدوده شده باشد. جهت زدودن گرد و غبار به هیچ عنوان از آب و مواد شوینده استفاده نگردد. در این حالت استفاده از باد جهت زدودن گرد و غبار کفایت میکند
- ۵ - قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. از آنجا که تمایل به ته نشینی در رنگ های آلومینیومی زیاد است حین اعمال رنگ بایستی رنگ به طور مداوم بطور آرام میکس شود. جهت رقیق سازی از تینر T-212 یا T-209 به میزان ۲۰-۱۰٪ وزنی رنگ استفاده نمائید .
- ۶ - ضخامت لایه رویه باید حداقل ۵۰ میکرون باشد
- ۷ - در صورت نیاز ، زمان اجرای لایه بعدی بر روی این رنگ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد برابر با ۲۴ ساعت میباشد.
- ۸ - رنگ یک ماده شیمیایی است که ویسکوزیته آن با تغییرات دما متغیر خواهد بود ، لذا پیشنهاد می گردد با شروع فصل سرما (اوایل پاییز) رنگ و هاردنر مصرفی در روز را حداقل ۴۸ ساعت قبل از مصرف در انبار گرم ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید تا ویسکوزیته رنگ در اثر سرما بالا نرود . زیرا در این صورت با غلیظ شدن ظاهری رنگ نقاش برای رسیدن به غلظت مناسب جهت پاشش تینر بیشتر از حد معمول و نیاز مصرف خواهد کرد در این صورت پوشش رنگ کم شده ، سیاهی سطح زیر کار معلوم شده و بر روی فام رنگ اثر می گذارد . بنابراین تغییر فام مشاهده می گردد . همچنین احتمال شره کردن و مات شدن رنگ نیز وجود دارد بر عکس در صورت دمای بالای رنگ و یا سطح سازه احتمال پودری شدن رنگ و عدم فلوی مناسب بر روی سطح وجود دارد که باید این موضوع کنترل گردد.

توجه : جهت انجام تست چسبندگی بر روی سیستم رنگ های آلکیدی حداقل زمان لازم

۱۰-۱۲ روز پس از اعمال لایه رویه در دمای متعارفی می باشد.

دفتر مرکزی و کارخانه : تهران ، شهریار ، جاده باتری سازی نور ، کیلومتر ۶ کد پستی : ۳۳۵۷۷۳۱۴۷۹ تلفن : ۶۶-۰۶۵۷۶۴۹۶۰ (۰۲۱) نامبر : ۶۵۷۶۴۹۶۹ (۰۲۱)

دفتر تهران : خیابان ملاصدرا ، شیرازی جنوبی ، سامان ، پلاک ۵۷ ، واحد A3 کد پستی : ۱۴۳۵۸۵۴۸۴۸ تلفن : ۷۱-۰۶۴۵۷۰ (۰۲۱) نامبر : ۸۸۰۶۴۵۶۹ (۰۲۱)

www.parsifam.com

parsifam@yahoo.com

info@parsifam.com

Head Office & Factory: 6th km, Noor Battery Road, Shahriar/ Iran.
65764969

Postal Code: 3357731479 Tel : (021) 65764 960-66 Fax : (021)

Tehran Office: Apt #A3. No. 57, Saman St., South Shirazi , Molla Sadra Ave. ,Tehran/Iran
88064569

Postal Code : 1435854848 Tel:(021)88064570-71 Fax : (021)